tesa® 64620

Film double face

INFORMATION PRODUIT

Description produit

tesa® 64620 est un adhésif double face composé d'un support blanc PP et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique (hot melt).

Grâce à la masse adhésive hotmelt, tesa® 64620 est sans solvants et présente un tack élevé.

tesa® 64620 est équipé d'un protecteur papier siliconé.

Principale application

Adhésif de fixation classique

Données techniques

Support	film PP	Couleur du protecteur	brun
Epaisseur totale	185 µm	Epaisseur du protecteur	70 µm
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	Grammage du protecteur	78 g/m²
Type de protecteur	glassine		

Adhésion sur

Acier (immédiat)	12.0 N/cm	Acier (après 14 jours)	26.0 N/cm
PE (immédiat)	6.5 N/cm	PE (après 14 jours)	9.5 N/cm
PP (immédiat)	10.0 N/cm	PP (après 14 jours)	13.5 N/cm
PVC (immédiat)	12.0 N/cm	PVC (après 14 jours)	25.0 N/cm

Propriétés

Résistance en température court terme	80 °C	Résistance au cisaillement statique à 40 °C	+
Résistance en température long terme	40 °C	Résistance au cisaillement statique à 70 °C	o
Tack	++	Brouillard	++
Résistance au cisaillement statique à 23 °C	++	Résistance au vieillissement (UV)	-

Evaluation dans la gamme tesa: ++ très bon, + bon, o moyen - faible

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
FR - 77176 Savigny le Temple
Tel: +33 (0)1.64.87.82.30
Fax: +33 (0).1.64.87.82.50
contact.france@tesa.com

www.tesa.fr

tesa SE
A Beiersdorf Company

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Les conseils et recommandations sont donnés de bonne foi sur la base de notre expérience. Cependant, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. C'est pourquoi il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.