Papier Ambassador

80 gr. réf. : 294 628, 294 629, 294 632 et 129 590.
90 gr. réf. : 294 681.







Ambassador 90G

Données Techniques	Référence	Valeur
Grammage, g/m²	ISO 536	90 ±3.6
Épaisseur, µm	ISO 534	115 ± 4
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1	≥ 140
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1	≥ 50
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2	≥ 6
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	120 ± 50
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3	≤ 1700
Humidité, %	ISO 287	4.0 ± 0.5
Blancheur, CIE	ISO 11475	169 ±3
Opacité, %	ISO 2471	≥ 94

Ambassador 80G

Données Techniques	Référence	Valeur
Grammage, g/m²	ISO 536	80 ±3.2
Épaisseur, µm	ISO 534	110 ± 4
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1	≥ 100
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1	≥ 35
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2	≥ 4.5
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	200 ± 40
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3	≤ 1700
Humidité, %	ISO 287	4.0 ± 0.5
Blancheur, CIE	ISO 11475	169 ±3
Opacité, %	ISO 2471	≥ 93

- Papiers produits à partir de pâte blanchie sans chlore élémentaire (ECF).
- Production réalisée en milieu neutre.
- Produits considérés comme "non acides", et conformes aux recommandations de la norme ISO 9706 (Prescriptions pour la permanence).
- Fabriqués dans des laboratoires accrédités selon la norme ISO 17025.

Certificats des Normes :
Fiduciial Office Solutions atteste avoir obtenu du fabricant tous les certificats des normes citées dans ce document.
Pour des raisons de confidentialité, ils sont uniquement consultables sur demande, auprès de la direction des achats située 29 rue de la grange à Lyon 9éme, France.

La direction des achats.