Papier réf. : 108 191
294 828
294 832

FIDUCIAL
OFFICE SOLUTIONS

FICHE TECHNIQUE A4 NEUTRE 80G 145 CIE





ISO 9001	ISO 14001	

Grammage	80	g/m2
Epaisseur	100	microns
Main	1,27	cm3/gr

Longueur de rupture	L.6000	T.2800	m
Charge de rupture	L.7,2	T.3,3	kg/15mm
Résistance a la traction	L.2,4	T.5,4	%
Déchirure	L.50	T.56	g
Indice de déchirure	L.6,1	T.6,9	mN.m2/g
Eclatement	2,8		kg/cm2
Indice d'éclatement	3,4		Kpa.m2/g
Double plis	L.150	T.30	n
Rigidité.kodak	L.0,44	T.017	Mn.m
Stabilité dimensionnelle	L.00	T.2,5	%

Lissé.	F.50	T.30	BEKK
Denisson	F.16	T.16	n
Cobb(60)	23	23	g/m2
Coefficient de friction	F.35	F.35	

Porosité bendtsen	900		
Blancheur ISO .	94,5		%
Blancheur CIE	145		%
Opacité	93		%
PH total	9,1		

SANS CHLORE ÉLÉMENTAIRE- ECF

ISO 9706 PAPIER PERMANENT

ISO 9001 CERTIFIED

ISO 14001

Certificats des Normes :

Fiducial Office Solutions atteste avoir obtenu du fabricant tous les certificats des normes citées dans ce document.

Pour des raisons de confidentialité, ils sont uniquement consultables sur demande, auprès de la direction des achats située 29 rue de la grange à Lyon 9éme.

La direction des achats.